



DESCRIPCIÓN

El adhesivo *PISO SOBRE PISO GLADIADOR* es un mortero de alta calidad diseñado y formulado para adherir piezas de baja y nula absorción de agua o vidriadas (menor al 0.5% de absorción de agua), elaborado con aditivos especiales que brindan una gran adherencia, de fácil aplicación y retención de agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil manejo y aplicación, facilitando la colocación.
- Permite tener un ajuste a las piezas, gracias al tiempo abierto que tiene.
- Adherencia garantizada en superficies de nula absorción de agua.
- Resistente a la humedad, una vez que haya secado, por lo que se puede instalar en interior o exterior.
- No necesita la adición de ningún otro material.
- Colocación de piso nuevo sobre piso usado.

DÓNDE USARLO

- Para adherir recubrimientos de baja o nula absorción de agua.
- Para adherir recubrimientos nuevos sobre viejos, sin la necesidad de desprender el recubrimiento viejo o de picarlo.
- Superficies vidriadas (Vitroblock)

LIMITACIONES

- Instale únicamente a temperaturas entre los 4°C y 35 °C.

- No instale en sustratos inestables o que no permitan una adecuada adherencia.

SUPERFICIES ADECUADAS

- Concreto (curado de por lo menos 28 días)
- Pisos cerámicos usados.
- Superficie vidriada o pulida.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies deben encontrarse firmes, estables, secos, limpios y libres de cualquier sustancia o condición que pueda evitar o reducir la adherencia adecuada.

PREPARACIÓN DE MEZCLA

- Vierta de 3 a 4 litros de agua limpia por cada bulto de 20 Kg de adhesivo, en un recipiente limpio para la mezcla
- Batir hasta lograr una homogenización del adhesivo, dejando la mezcla libre de grumos o aglomerados, hasta lograr una consistencia pastosa que nos permita sostener el recubrimiento en muro y plafón.
- Dejar en reposo la mezcla preparada entre 10 y 15 minutos, con la finalidad de que el adhesivo desarrolle todas sus propiedades, una vez transcurrido dicho tiempo, volver a batir el adhesivo sin añadir más agua.
- El adhesivo *PISO SOBRE PISO GLADIADOR* puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 2 horas sin perder ninguna de sus propiedades (25°C y 60% de humedad relativa).

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Extender el adhesivo con una llana dentada en un área correspondiente de 2 a 3 m²
- Con la parte dentada rasar el adhesivo de manera horizontal con respecto al muro, piso o plafón, retirando el exceso de este, dejando surcos bien definidos.
- Coloque la pieza cerámica asegurándose que no tenga polvo u otros materiales que impidan la adherencia.
- Presione y realice un movimiento hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda con el fin de sacar el aire encapsulado entre la cerámica y el adhesivo.
- Asiente con un mazo de goma del centro a las esquinas.
- Retire el exceso de adhesivo para posteriormente emboquillar de manera correcta.

JUNTA DE CONTROL

Se sugiere el uso de separadores para tener una correcta alineación y separación entre piezas, para una correcta instalación de la junta.

PROPIEDADES

Presentación	Sacos de 20kg
Color	Blanco
Rendimiento	De 5 a 6 m ²
Tiempo abierto	Mayor a 40 min
Tiempo de ajuste	Mayor a 35 min
Deslizamiento	Menor a 1.0 mm
Tiempo de vida charola	120 min
Fraguado inicial aprox.	8 hr (25 C y 60% Humedad)
Fraguado final aprox.	24hr (25 0C y 60% Humedad)
Resistencia a la tensión estándar	0.5 N/mm
Resistencia a la tensión Piso / Piso	0.3 N/mm
Resistencia a la tensión posterior al envejecimiento por calor	0.5 N/mm
Almacenamiento máximo	6 meses

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá verificar que producto es el adecuado para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dichos usos.

CUALQUIER RECLAMO DEBERÁ SER ENVIADO POR ESCRITO EN UN PLAZO DE CUATRO (4) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIO EL PROBLEMA.