

GLADIADOR

LA MARCA DEL INSTALADOR



DESCRIPCIÓN

El *ESTUCO GLADIADOR* es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados finales interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos
- Excelente tiempo abierto.
- 3 granulometrías controladas (fino, medio y grueso) para acabados diferentes.

DÓNDE USARLO

- Para repellar, aplanar y dar acabado final a muros de block, tabicón y ladrillo, tanto para interiores como exteriores.

LIMITACIONES

- Instale únicamente a temperaturas entre los 4°C y 35 °C.
- No instale en sustratos inestables o que no permitan una adecuada adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies deben encontrarse firmes, estables, secos, limpios y libres de cualquier sustancia o condición que pueda evitar o reducir la adherencia adecuada.

PREPARACIÓN DE MEZCLA

- Es recomendable antes de iniciar la aplicación acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie esté libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que impida una adherencia adecuada.
- En un recipiente con 4 o 5 litros de agua adicione lentamente los 20 kg de ESTUCO GLADIADOR.
- Batir hasta lograr una homogenización del estuco, dejando la mezcla libre de grumos o aglomerados, hasta lograr una consistencia pastosa que nos permita sostener la mezcla en muro.
- Dejar en reposo la mezcla preparada entre 10 y 15 minutos, con la finalidad de que el adhesivo desarrolle todas sus propiedades, una vez transcurrido dicho tiempo, volver a batir el adhesivo sin añadir más agua.
- Se recomienda batir cada 20 minutos sin agregar más agua.

ESTUCO

GLADIADOR

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Previamente humedecida ligeramente la superficie, extienda el ESTUCO GLADIADOR sobre la superficie a recubrir con suficiente presión asegurando su adherencia.

- Coloque una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándose de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.

- Para el acabado final texturizado, se aplica una segunda mano de ESTUCO GLADIADOR cuando

la base ha empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro para posteriormente aplicar la textura.

- Para lograr una mejor consistencia en el acabado, cure el ESTUCO GLADIADOR humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas; aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente 2 veces al día durante los 2 días siguientes.

- El tipo de acabado se puede obtener mediante su imaginación, por ejemplo, esgrafiado, abanico, traslapado, entre otros.

PROPIEDADES

Presentación	20 KG		
Tipo de Grano	Fino	Medio	Grueso
Tiempo abierto	Mayor a 20 Min	Mayor a 30 Min	
Resistencia a la tensión a 28 días	50 Kg/cm ²	96 Kg/cm ²	96 Kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	81 Kg/cm ²	81 Kg/cm ²	81 Kg/cm ²
% de retención de agua	90 %		
Rendimiento aproximado	4 a 7 m ²	4 a 6 m ²	4 a 5 m ²
Desgaste a 14 días	Menor al 3.0%		
Demanda de agua	Entre 4 y 5 Lts		

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá verificar que producto es el adecuado para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dichos usos.

CUALQUIER RECLAMO DEBERÁ SER ENVIADO POR ESCRITO EN UN PLAZO DE CUATRO (4) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ EL PROBLEMA.

ESTUCO

GLADIADOR